






Техническа информация (03/22)

MOBIHEL 2:1 БЕЗЦВЕТЕН ЛАК V5 ANTI-SCRATCH

- Лесен за нанасяне
- Не се изисква разреждане
- Бързо съхнене
- Добра механична и химическа устойчивост
- Висок гланц
- Отговаря на директивата за ЛОС

ВИД НА ПОВЪРХНОСТТА	MOBIHEL BASE MIX
----------------------------	------------------

	Съотношение на смесване - обемно:	 MOBIHEL 2:1 БЕЗЦВЕТЕН ЛАК V5 ANTI-SCRATCH MOBIHEL 2K ВТВЪРДИТЕЛ 7700	2 части 1 част
		 MOBIHEL 2:1 БЕЗЦВЕТЕН ЛАК V5 ANTI-SCRATCH MOBIHEL 2K ВТВЪРДИТЕЛ 7730	2 части 1 част
		 MOBIHEL 2:1 БЕЗЦВЕТЕН ЛАК V5 ANTI-SCRATCH MOBIHEL 2K ВТВЪРДИТЕЛ 7750	2 части 1 част
	Съотношение на смесване - тегловно:	MOBIHEL 2:1 БЕЗЦВЕТЕН ЛАК V5 ANTI-SCRATCH MOBIHEL 2K ВТВЪРДИТЕЛ 7700 / 7750 MOBIHEL 2:1 БЕЗЦВЕТЕН ЛАК V5 ANTI-SCRATCH MOBIHEL 2K ВТВЪРДИТЕЛ 7730	100 г 52 г 100 г 53 г
	Жизнеспособност (pot life) при 20°C:	4 ч	
	Работен вискозитет: DIN 53211 Ф4 мм/20°C	15-17 сек.	
	Нанасяне с пистолет:	1,2-1,3 мм 2-2,5 бар	
	Брой ръце:	2 пълен слоя	
	Дебелина на покритието:	50-60 мкм	

	Изчакване:	5-10 min/20°C Време за изчакване между сло-еве 10 min/20°C Време за изчакване преди сушене в камера
	Време за сушене при естествени условия 20°C: Време за сушене при 60°C:	16 ч 30 мин. (температурата около детайла)
	С IR лампа:	8-12 мин. Расстояние до заготовки: 70 - 80 см
	Срок на годност:	5 години

2004/42/II B(e) (840) 540

В съответствие с изискванията на ЕС пределното съдържание на летливи вещества (VOC) за дадения вид материал категория II Б (х), подготвен за нанасяне, е **840 г/л**. VOC на наша материал е **540 г/л**

2К материалите реагират с влагата, затова всички съдове за смесване и инструменти трябва да бъдат абсолютно сухи. Относителната влажност при работа на въздуха не трябва да превишава 80%

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА - Вижте Информационния лист за безопасност

Затворете опаковката на втвърдителя веднага след употреба, тъй като продуктът реагира с влагата и може да причини дефекти в продукта. Данните могат да варират при различни условия.

Всяка част от тази информация може да се промени по всяко време без предупреждение.

Информацията е получена от дългогодишен опит и е собственост на HELIOS Refinish.

Ние гарантираме, че качеството на работа, извършена съгласно нашите инструкции, дава резултати, ние не поемаме отговорност, ако са използвани други продукти или ако други фактори са повлияли на крайния резултат.

Последната версия на TDS замества всички предишни версии. Можете да получите най-новата версия от вашия дистрибутор във вашата страна.

Потребителят на този продукт трябва да използва продукта в съответствие със законите и разпоредбите за безопасност при работа и управление на отпадъците.

2022-32 (23.03.2022)