

1/1	Категория	2К Безцветни лакове			
	№ ТК	NO-21-22	№		000024104
	№ ИЛБ	SDS_NO_3_03	Дата на актуализация		14.02.2019

# DART CLEAR 8500

Безцветен лак AIR-DRY Бързосъхнещ

Характеристики	Вид на лака <b>HS</b>		<b>Описание:</b> Безцветен HS лак с повишена устойчивост на надраскване (SR - Scratch Resistant). Съвременната компилация смоли от типа Air-Dry осигурява на лака изключително бързо втвърдяване и достигане до работна твърдост само за 1ч. при 20°C. Това прави лака идеален за малки и средни ремонти от типа Smart / Spot repair. Dart Clear притежава много добра устойчивост на УВ лъчи и атмосферни влияния.				
	Втвърдител <b>HARD 90-850</b>						
	Видове втвърдители <b>STANDARD</b>						
	Съвместими продукти		<b>PLUS 750</b> Ускорител за акрилни продукти	<b>PLUS 760</b> Антисиликонова добавка	<b>PLUS 770</b> Еластификатор	<b>THIN 890</b> Разредител за преливане	
Основи	SPECTRAL BASE 2.0 SPECTRAL WAVE 2.0		Правилно нанесени и сухи базови покрития на водна основа и на основата на разредител SPECTRAL.				
	Забележка		Лакът е съвместим с всички намиращи се на пазара базови покрития на водна основа и на основата на разредител.				
Смесване			Обемни части	Тегловни части	ЛОС II/Б/д гранична ст/ст *	840 g/l	
		<b>DART CLEAR 8500</b>	<b>2</b>	<b>100 гр.</b>	Реални ЛОС	525 g/l	
		<b>HARD 90-850</b>	<b>1</b>	<b>52 гр.</b>	* за готова за нанасяне смес съгласно директива на ЕС 2004/42/CE		
Нанасяне		Вискозитет DIN 4 при 20°C <b>13 - 15 s</b>		<b>1 ръка + 1 ръка</b> Нанесете пълен плътен слой и след изтичане на времето за изпаряване, нанесете втори пълен плътен слой лак.			
		Дюза: <b>1.2-1.4 mm</b>		<b>0 - 5 min / 20°C</b> Времето за изпарение зависи от типа на камерата, която се използва.			
	Спазвайте инструкциите на производителя на оборудването.	Налягане: <b>1.7 - 2.2 bar</b>		Годност на сместа: <b>30 мин / 20°C за HARD 90-850 Стандарт</b>			
Използване на втвърдителя	Размер на площта / брой на елементите		15 – 20 °C		20 – 25 °C		
	Малка (Spot remont) 1-2 елемента		HARD 90-850		HARD 90-850		
	Средна 3-5 елемента		HARD 90-850		Не се препоръчва		
Втвърдяване	за HARD 90-850		20°C		50°C		
	Да се пази от прах		<b>10 мин</b>		<b>3 мин</b>		
	Работна твърдост (може да се полира)		<b>1 час</b>		<b>10 мин + 30 мин / 20°C</b>		
	Пълна твърдост		<b>2 дни</b>		<b>10 мин + 2 дни / 20°C</b>		
Бележки		Използвайте лични предпазни средства.	Запознайте се с ИЛБ на продукта. Продукт за професионална употреба.			Срок на годност	
						DART CLEAR 8500 24 месеца/20°C	