

















COLOMIX 5:1 HS EASY SAND ГРУНД- ФИЛЕР

- Нанасяне на тънък слой (една ръка) служи като грунд
- Нанасяне на дебел слой (две и повече ръце) служи като шприцкит
- Лесно сухо и мокро шлифование
- Цвят: сив, бял, черн
- Отговаря на директивата за ЛОС

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА	
	 P220 – P280
	 COLOMIX Антисиликоново почистващо средство

	Съотношение на смесване-обемно:	COLOMIX 5:1 HS EASY SAND ГРУНД- ФИЛЕР COLOMIX 5:1 2К АКРИЛЕН ВТВЪРДИТЕЛ СТАНДАРТ COLOMIX 2К УНИВЕРСАЛЕН АКРИЛЕН РАЗРЕДИТЕЛ	5 части 1 част 25 - 30 %
	Съотношение на смесване-тегловно:	COLOMIX 5:1 HS EASY SAND ГРУНД- ФИЛЕР COLOMIX 5:1 2К АКРИЛЕН ВТВЪРДИТЕЛ СТАНДАРТ COLOMIX 2К УНИВЕРСАЛЕН АКРИЛЕН РАЗРЕДИТЕЛ	100 гр 11 гр 18 гр
	Жизнеспособност(pot life) при 20°C:	1 - 1,5 ч	
	Работен вискозитет: DIN 53211 Ф4 / 20°C	20 - 25 сек.	
	Нанасяне с пистолет:	1,6 – 1,8 мм. 2 – 2,5 бар	
	Метод на работа: Дебелина на покритието	2 - 3 150 – 200 микрона	
	Изчакване:	Време за изчакване между сло-евете 5 – 10 мин. / 20 °C Време за изчакване преди сушене в камера 15–20 мин./20 °C	
	Време за сушене при 20°C: Време за сушене при 60°C:	2 ч 30 мин.	

	С IR лампа:	15 – 20 мин. Расстояние до заготовки: 70 - 80 см
	Сухо шлайфане:	P360 - P600
	Мокъро шлайфане:	P600 - P1200
	Нанасяне с пистолет:	COLOMIX BASISLACK
	Срок на годност:	2 години

2004/42/II В(в) (540) 530

В съответствие с изискванията на ЕС пределното съдържание на летливи вещества (VOC) за дадения вид материал категория II Б (в), подготвен за нанасяне, е 540 г/л. VOC на нашия материал е 530 г/л

2К материалите реагират с влагата, затова всички съдове за смесване и инструменти трябва да бъдат абсолютно сухи.

Относителната влажност при работа на въздуха не трябва да превишава 80%

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА - Вижте Информационния лист за безопасност

Затворете опаковката на втвърдителя веднага след употреба, тъй като продуктът реагира с влагата и може да причини дефекти в продукта.

Данните могат да варират при различни условия.

Всяка част от тази информация може да се промени по всяко време без предупреждение.

Информацията е получена от дългогодишен опит и е собственост на HELIOS Refinish.

Ние гарантираме, че качеството на работа, извършена съгласно нашите инструкции, дава резултати, ние не поемаме отговорност, ако са използвани други продукти или ако други фактори са повлияли на крайния резултат.

Последната версия на TDS замества всички предишни версии. Можете да получите най-новата версия от вашия дистрибутор във вашата страна.

Потребителят на този продукт трябва да използва продукта в съответствие със законите и разпоредбите за безопасност при работа и управление на отпадъците.