



Техническа карта **SPECTRAL SOFT**

Двукомпонентен мултифункционален кит

Свързани продукти

Betox 50PC

Втвърдител

СВОЙСТВА

- Мултифункционален полиестерен кит.
- Комбинира свойствата на запълващите китове(добра адхезия към различни по вид повърхности, изравняване на големи неравности, лесен за използване и може да се шлайфа с едра шкурка) и свойствата на финишните китове(нанасяне на тънък слой и ремонт на малки дефекти, шлайфа се с фина шкурка)
- Много лесен за шлайфане.
- Гладка повърхност.

ПОВЪРХНОСТИ	
Стара боя	<i>обезмаслете, шкурене на сухо с P220 – P280, обезпрашете и обезмаслете</i>
Полиестерни ламинати	<i>обезмаслете, шкурене на сухо с P80 – P120, обезпрашете и обезмаслете отново като използвате антисил PLUS 780</i>
Стомана	<i>обезмаслете, шкурене на сухо с P80 – P120, обезпрашете и обезмаслете отново</i>
Галванизирани стомана	<i>обезмаслете, матиране със скочбрайт (Scotch Brite), обезпрашете и обезмаслете отново</i>
Алуминий	<i>обезмаслете, матиране със скочбрайт (Scotch Brite), обезпрашете и обезмаслете отново</i>
Двукомпонентни акрилни грундове	<i>обезмаслете, шкурене на сухо с P220 – P280, обезпрашете и обезмаслете</i>
Епоксиден грунд UNDER 385	<i>От 30 мин. до 12 ч. след нанасянето на грунда – без шлайфане. Над 12 ч. : обезмаслете, шкурене на сухо с P220 – P280, обезпрашете и обезмаслете отново.</i>
ВНИМАНИЕ - Полиестерният кит да не се нанася директно върху реактивен грунд или едно компонентни акрилни и нитроцелулозни продукти.	

ПРОПОРЦИИ НА СМЕСВАНЕ		
	Spectral SOFT Втвърдител	Тегловно съотношение
		100 гр. 2 гр.
Време за нанасяне от момента на смесване с втвърдителя		
4÷6 мин. при 20°C		
СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ		
Гранична стойност на ЛОС кат. Б(б)		250 гр./л
Съдържание на ЛОС		90 гр./л
*За готова за нанасяне смес		
Условия за нанасяне		
Китът трябва да се нанася при температура над + 10°C.		
НАНАСЯНЕ		
	Шлайфане и почистване на повърхността.	
	Обезмаслете с антисил Spectral EXTRA 785.	
	Да се спазва пропорцията при смесване: - Кит SOFT : 100 гр. - Втвърдител : 2 гр. Смесете компонентите до получаване на еднородна по цвят смес.	
	Нанесете със шпакла слой с дебелина не повече от 5 мм.	
СЪХНЕНЕ		
	20°C	60°C
	20 ÷ 30 мин.	10 мин.
ВНИМАНИЕ: Времето за съхнене се отнася за температурата на индивидуалните елементи.		
Сушене с инфрачервена лампа		
	Дистанция Времето зависи от типа и мощността на лампата.	Съгласно указанията на производителя. Приблизително 5 мин.
ШЛАЙФАНЕ		
	Грубо	P80 ÷ P120
	Фино	P120 ÷ P240

ЦВЯТ	
Бежов	
ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО	
NC разредител.	
УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ	
Съхранява се в сухо и хладно помещение, далеч от източници на огън и топлина. Да не се излага на пряка слънчева светлина.	
СРОК НА ГОДНОСТ	
Spectral SOFT	24 месеца / 20°C
Втвърдител	18 месеца / 20°C
МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	
Виж Информационния лист за безопасност	