

1/1	Категория	2K полиестерен кит			
	Nr TDS	NO-21-05	№	000024104	
	Nr SDS	SDS_NO_1_05	Дата на актуализация	27.06.2024	

# LIQUID 600

## Самоизравняващ се кит

Характеристики	Тип на пълнителя <b>Микросфери</b>		<b>Описание:</b> Съвременен мултифункционален кит на основата на уникални, много фини микросферни пълнители. Консистенцията на кита гарантира много лесно и безпроблемно нанасяне, без шупли и гладка повърхност след изсъхване. Китът е мек и се шлайфа изключително лесно. LIQUID 600 е със специален Mixing indicator - технология контролираща правилното смесване на компонентите и съдържа добавки, намаляващи абсорбцията на влагата.				
	Втвърдител <b>ВЕТОХ 50Е</b>						
	Тип на кита <b>2К Полиестерен кит</b>						
Подготовка на повърхността	Общо правило: Обезмасляване Обезпрашаване		Преди шлайфане обезмаслете повърхността с антисил PLUS 780 / PLUS 70-780. След шлайфането, обезпрашете и отново обезмаслете повърхността с антисил PLUS 780 / PLUS 70-780.				
	Стара боя		Шлайфане на сухо с P220 ÷ P280. Направете тест с разтворител. Ако старото покритие не е устойчиво на разтворителя, то трябва да се отстрани до чист метал. Силно препоръчително е да се нанесе епоксиден грунд PROTECT 360 или EPO PRIMER 3000 с цел защита от корозия.				
	Полиестерни ламинати		Шлайфане на сухо с P80 ÷ P120.				
	Стомана		Шлайфане на сухо с P80 ÷ P120. С цел защита от корозия е силно препоръчително да се нанесе епоксиден грунд PROTECT 360 или EPO PRIMER 3000.				
	Галванизирани стомана		Матиране със скочбрайт – Very Fine – или шлайфане на сухо с P220÷P240. За възстановяване на защитата от корозия, загубена при шлайфането и увеличаване на адхезията, е силно препоръчително да се нанесе епоксиден грунд PROTECT 360 или EPO PRIMER 3000.				
	Алуминий		Матиране със скочбрайт – Very Fine – или шлайфане на сухо с P220÷P240. С цел защита от корозия е силно препоръчително да се нанесе епоксиден грунд PROTECT 360 или EPO PRIMER 3000.				
	2К Епоксиден грунд		Китът се нанася не по-рано от 60min/20°C след нанасяне на PROTECT 360 или EPO PRIMER 3000. До 12часа/20° : без шлайфане. След 12ч./20°C : матиране със скочбрайт- Very Fine или шлайфане на сухо с P220÷P280.				
	2К Акрилен грунд		Шлайфане на сухо с P220 ÷ P280.				
	Бележка		Да не се нанася върху реактивен грунд (WASH PRIMER), акрилни и нитроцелулозни еднокомпонентни продукти.				
	Смесване			Обемни части	Тегловно	ЛОС II/Б/б гранична ст/ст *	250 g/l
		LIQUID 600	100 мл.	100 гр.	Реални ЛОС	90 g/l	
		Втвърдител	2 мл.	2 гр.	* за готова за нанасяне смес съгласно директива на ЕС 2004/42/CE		
Нанасяне			Подгответе повърхността съгласно препоръките. Внимателно обезпрашете и обезмаслете с антисил PLUS 780 / PLUS 70-780.				
			към 100 мл. LIQUID 600 добавете 2мл. втвърдител. Смесете добре съставките, ди постигането на еднороден за сместа цвят. Отворено време на сместа 4 ÷ 6 минути/ 20°C.				
			Нанесете кита върху подготвената повърхност, като държите шпаклата под ъгъл 60°. Дебелината на един слой не трябва да надвишава 1-2 мм. Общата дебелина на нанесеният полиестерен кит не трябва да надвишава 5 мм.				
Втвърдяване		Готов за шлайфане	20°C	60°C		Разстояние: 50 - 60 см. 55 - 60°C	
			25 ÷ 30 мин.	15 мин.		10 мин.	
Шлайфане		Грубо			Фино		
		P80-120			P120-240		
Бележки		Използвайте лични предпазни средства	Запознайте се с ИЛБ на продукта. Продукт за професионална употреба.			Срок на годност	
						LIQUID 600 12 месеца/20°C	Втвърдител 12 месеца/20°C