

GRAVIT 650

2 в 1 Уплътнител и ШАГРЕН

СВОЙСТВА					
GRAVIT 650 при нанасяне формира здрав, траен и еластичен слой устойчив на удари от камъчета. Осигурява защита от корозия, петролни продукти, вода и сол.					
GRAVIT 650 може да се използва и като уплътнител за уплътняване на фуги на корпуса. Продуктът е на базата на синтетични смоли, не съдържа асфалт или битум. Нанесеният слой абсорбира вибрации и звук, може да се боядисва.					
ОСНОВИ					
Двухкомпонентни акрилни грундове	Шлайфване „на сухо“ P240– P320, обезпрашете и обезмаслете				
Полиестерни китове	Шлайфване „на сухо“ P240– P320, обезпрашете и обезмаслете				
Епоксиден грунд	До 12 ч. след полагането на грунда- без шлайфване, след 12 ч. да се шлайфа на сухо с P320, обезпрашете и обезмаслете.				
Стомана	Обезмаслете, шлайфване на сухо с P120				
Алуминий	Обезмаслете, шлайфване „на сухо“ с P280 ÷ P360 или да се матира с абразивен финиш пад, обезмаслете отново.				
Галванизирана стомана	Обезмаслете, матирайте с абразивен финиш пад, обезмаслете отново.				
Неръждаема стомана	Обезмаслете.				
Реактивен грунд (wash primer)	Нанесете след изсъхване на грунда.				
Пластмаса	Обезмаслете с PLUS 780 обезмаслител, матирайте с абразивен финиш пад, обезмаслете отново.				
Полиестерни ламинати	обезмаслете, шлайфване „на сухо“ с P280.				
СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ					
Максималното съдържание на ЛОС* за този продукт (кат.: Б/д) е 840 g/l ЛОС=515 g/l *За готова за нанасяне смес съгласно Директива 2004/42/ЕС.					
НАЧИН НА РАБОТА					
GRAVIT 650 да НЕ се нанася при температури под +15°C и влажност на въздуха над 80%.					
	ВНИМАНИЕ: да се спазват изискванията на производителя на оборудването.	Пистолет за нанасяне на шагрен UBS	Дюза	Налягане	Разстояние
		За употреба като уплътнител За употреба като шагрен	4.0 мм 4.0 мм	2.5 – 3 bar 3 – 5 bar	1 – 2 см 25 – 30 см
	Брой слоеве	1 – 2			
	Дебелина на единичен сух слой	100 – 120 µm			
	Теоретичен разход	3.5 м ² /l при 100 µm			
	Време за изпаряване между слоевете	5 –10 мин			
Разтръскайте контейнера, най-малко 3 мин., преди използване!					
Когато GRAVIT 650 се нанася директно върху стомана е препоръчително да се покрие с един слой безцветен лак или боя.					
GRAVIT 600 да не се нанася върху елементите на изпускателната система , окачването и двигателя на автомобила.					

ВТВЪРДЯВАНЕ		
	Уплътнител	Шагрен
	12-24ч. при 20°C, в зависимост от дебелината на слоя	60 мин. при 20°C
	24ч. след нанасянето на последният слой, повърхността може да бъде боядисвана.	2ч. след нанасянето на последният слой, повърхността може да бъде боядисвана.
ЦВЯТ		
Черен, сив и бежов.		
ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ		
White spirit или NC разрежител.		
СЪХРАНЕНИЕ		
Да се съхранява в хладно и сухо помещение, далече от източници на запалване и топлина. Да не се излага продукта на директни слънчеви лъчи.		
СРОК НА ГОДНОСТ		
GRAVIT 650	24 месеца / 20°C	
БЕЗОПАСНОСТ		
Виж Информационният лист за безопасност.		