



КИТ СЪС СЪГКЛЕНИ ВЛАКНА FIBRO MICRO

СВОЙСТВА		
FIBER MICRO – усилен със стъклени влакна кит. Благодарение на използването на еластична полиестерна смола и къси стъклени нишки, китът притежава по-голяма еластичност кит FIBER, но запазва механическата издръжливост. Мек и лесен за шлайфане с малък обем на свиване, той е подходящ за използване дори и на големи повърхности. Притежава много добра адхезия към различни повърхности, включително и към галванизирана стомана.		
ОСНОВИ		
Полиестерни ламинати	обезмаслете, шкурене на сухо с P80 – P120, обезпрашете и обезмаслете отново като използвате антисил PLUS 780	
Стомана	обезмаслете, шкурене на сухо с P80 – P120, обезпрашете и обезмаслете отново	
Галванизирани стомана	обезмаслете, матиране със скоч брайт (Scotch Brite), обезпрашете и обезмаслете отново	
Алуминий	обезмаслете, матиране със скоч брайт (Scotch Brite), обезпрашете и обезмаслете отново	
Двуконпонентни акрилни грундове	обезмаслете, шкурене на сухо с P220 – P280, обезпрашете и обезмаслете отново	
Стара боя	обезмаслете, шкурене на сухо с P220 – P280, обезпрашете и обезмаслете отново	
ВНИМАНИЕ!		
Да не се нанася директно върху реактивен грунд или едно компонентни акрилни и нитроцелулозни продукти.		
ПРОПОРЦИИ НА СМЕСВАНЕ		
	Кит Втвърдител	100 гр. 2 гр.
Време за нанасяне от момента на смесване с втвърдителя		
4÷8 мин. при 20°C		
Време за втвърдяване		
20÷30 мин. при температура 20°C		
Загряване до 60°C за период от 10 мин. ще намали времето за втвърдяване.		
Върху кит FIBRO MICRO може да се нанася		
Полиестерни китове, SPRAY(течен кит),акрилни грундове, епоксиден грунд.		

НАЧИН НА РАБОТА

Полиестерният кит да **НЕ** се нанася при температури под +10°C

	Шлайфане и почистване на повърхността.	
	Обезмасляване с PLUS 780	
	Да се спазва пропорцията при смесване: - Кит Fibro Micro: 100 гр. - Втвърдител : 2 гр. Смесете компонентите до получаване на еднородна по цвят смес.	
	Нанесете със шпакла слой с дебелина не повече от 5 мм.	
	Да се изчака от 20 до 30 минути (при 20°C)	
	Шлайфане :грубо	Шлайфане: Fino
	P80 – P120	P120 – P240

ЦВЯТ

Зелен

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ

Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.: Б/Б) е 250 g/l
ЛОС=90 g/l

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

Акрилен THIN 850 или NC разредител.

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в хладно и сухо помещение, далече от източници на запалване и топлина. Да не се излага продукта на директни слънчеви лъчи.

СРОК НА ГОДНОСТ

Кит FIBER MICRO	24 месеца при 20°C
Втвърдител	18 месеца при 20°C

БЕЗОПАСНОСТ

Виж Информационният лист за безопасност.

БЕЛЕЖКА

Продукта е само за професионална употреба.

Опаковка: 0,500 кг. ; 1,0 кг.;1,8 кг.