




ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

BUMPER FIBER

Flexible glass fibre putty

СВОЙСТВА		
Китът BUMPER FIBER е за изравняване на повърхностите на пластмасови елементи, като брони, корпуси на огледала за обратно виждане, лайсни и калници. Продуктът има много висока еластичност и отлична адхезия към повечето пластмаси (с изключение на полиетилен (PE) и тефлон (PTFE)). Притежава и добра адхезия към полипропилен (PP), което позволява нанасянето му върху негрундирани повърхности. Китът е подсилен със стъклени влакна за подобряване на устойчивостта на напукване при голямо огъване на пластмасовите елементи.		
ОСНОВИ		
Пластмаси, с изключение на PE и PTFE	обезмаслете, матиране със скоч брайт (Scotch Brite) и обезмаслете отново	
Полиестерни ламинати	обезмаслете, шкурене на сухо с P80 – P120 и обезмаслете отново	
Стомана	обезмаслете, шкурене на сухо с P80 – P120 и обезмаслете отново	
Галванизирана стомана	обезмаслете, матирайте и обезмаслете отново	
Алуминий	обезмаслете, матирайте и обезмаслете отново	
Двукомпонентни акрилни грундове	обезмаслете, шкурене на сухо с P220 – P280 и обезмаслете отново	
Стара боя	обезмаслете, шкурене на сухо с P220 – P280 и обезмаслете отново	
ВНИМАНИЕ		
Да не се нанася директно върху продукти увеличаващи адхезията(като PLUS 700, PLAST 705), реактивен грунд, еднокомпонентни акрилни продукти и NC продукти. Китът притежава добра адхезия към повечето видове галванизирана стомана.		
ПРОПОРЦИИ НА СМЕСВАНЕ		
	КИТ ВТВЪРДИТЕЛ	Тегловно съотношение
		100 гр. 2 гр.
ВРЕМЕ ЗА НАНАСЯНЕ ОТ МОМЕНТА НА СМЕСВАНЕ С ВТВЪРДИТЕЛЯ		
5 до 8 мин. при 20°C.		

ВРЕМЕ ЗА ВТВЪРДЯВАНЕ		
30 до 45 мин при 20°C. Загряване до 60°C за период от 10 мин. ще намали времето за втвърдяване.		
ВЪРХУ BUMPER FIBER МОЖЕ ДА СЕ НАНАСЯ		
Полиестерен филер и акрилни грундове. Ако се нанася върху пластмасови повърхности или елементи изложени на удари следващите слоеве(грунд, боя, лак) трябва да бъдат с добавен към тях продукт увеличаващ еластичността PLAST 775 .		
УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ		
Китът BUMPER FIBER да НЕ се нанася при температури под +10°C.		
НАЧИН НА РАБОТА		
	Шлайфане и почистване на повърхността	
	Обезмасляване с PLUS 780	
* 	Нанесете PROTECT 300 или PROTECT 310 с добавен продукт увеличаващ еластичността PLAST 775	
	Да се спазва пропорцията при смесване: - Кит BUMPER FIBER: 100 гр. - Втвърдител : 2 гр. Смесете компонентите до получаване на еднородна по цвят смес.	
	Нанесете със шпакла слой с дебелина не повече от 3 мм.	
	Да се изчака от 20 до 45 минути (при 20°C)	
	Шлайфане :грубо	Шлайфане :фино
	P120 – P180	P180 – P240
* при нанасяне върху полипропилен с дебелина на слоя 1мм, нанесете още два допълнителни слоя.		
ЦВЯТ		
Черен		

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ (ЛОС)	
Макс. съдържание на ЛОС кат II/Б/Б* е 250g/l	ЛОС= 90 g/l
*За готова за нанасяне смес.	
ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ	
Акрилен разредите THIN 850 или NC разтворител.	
СЪХРАНЕНИЕ	
Да се съхранява в хладно и сухо помещение, далече от източници на запалване и топлина. Да не се излага продукта на директни слънчеви лъчи.	
СРОК НА ГОДНОСТ	
BUMPER FIBER	24 месеца/20°C
БЕЗОПАСНОСТ	
Виж Информационният лист за безопасност.	
БЕЛЕЖКА	
Продуктът е предназначен само за професионална употреба. Опаковка: 0,500 кг.	