


1/1	Категория	2K Безцветни лакове						
	№ ТК	NO-21-24		№	000024104			
	№ ИЛБ	SDS_NO_3_04		Дата на актуализация	10.01.2024			
MEGA CLEAR 8600 Кристално Безцветен лак AIR-DRY Бързосъхнещ								
Характеристики	Вид на лака		Описание: Безцветен HS лак с повишена устойчивост на надраскване(SR -Scratch Resistant). Съвременната компилация смоли от типа Air-Dry осигурява на лака изключително бързо втвърдяване и достигане до работна твърдост само за 1ч. при 20°C. Това прави лака идеален за малки и средни ремонти от типа Smart / Spot repair. MEGA Clear притежава много добра устойчивост на УВ лъчи и атмосферни влияния.					
	HS							
	Втвърдител HARD 90-860							
	Видове втвърдители STANDARD							
	Съвместими продукти		PLUS 760 Антисиликонова добавка		PLUS 770 Еластификатор	THIN 890 Разредител за преливане		
Основи	SPECTRAL BASE 2.0 SPECTRAL WAVE 2.0		Правилно нанесени и сухи базови покрития на водна основа и на основата на разредител SPECTRAL.					
	Забележка		Лакът е съвместим с всички намиращи се на пазара базови покрития на водна основа и на основата на разредител.					
Смесване			Обемни	Тегловни части		ЛОС II/Б/д гранична ст/ст *	840 g/l	
		MEGA CLEAR 8600	2	100 гр.		Реални ЛОС	470 g/l	
		HARD 90-860	1	50 гр.		* за готова за нанасяне смес съгласно директива на ЕС 2004/42/CE		
Нанасяне		Вискозитет DIN 4 при 20°C 14 - 16 s		½ ръка + 1 ръка 1 ръка + 1 ръка Нанесете тънък или плътен слой и след изтичане на времето за изпаряване, нанесете втори пълен плътен слой лак.				
		Дебелина на единичен сух слой Максимална дебелина на слоят лак		25 ÷ 35 µm 70 µm				
		Дюза: 1.2-1.4 mm		0 - 5 min / 20°C за 1,5 слоя 5 – 10 min / 20°C за 2 слоя Времето за изпарение зависи от типа на камерата, която се използва. Препоръчително е лакът да се нанася при температури над 15°C и влажност на въздуха не повече от 70%.				
		Спазвайте инструкциите на производителя на оборудването.			Годност на сместа: 30 мин / 20°C за HARD 90-860 Стандарт			
	Налягане: 1.7 - 2.2 bar							
Използване на втвърдителя	Размер на площта / брой на елементите		15 – 20 °C		20 – 25 °C	25 – 35 °C		
	Малка(Spot ремонт) 1-2 елемента		HARD 90-860		HARD 90-860	HARD 90-850		
	Средна 3-5 елемента		HARD 90-860		HARD 90-860	Не се препоръчва		
Втвърдяване	за HARD 90-860		20°C		40°C			Не се препоръчва
	Да се пази от прах		10 мин		3 мин			
	Работна твърдост(може да се полира)		1 час		15 мин + 30 мин /20°C			
	Пълна твърдост		2 дни		15 мин + 2 дни / 20°C			
Бележки		Използвайте лични предпазни средства.	Запознайте се с ИЛБ на продукта. Продукт за професионална употреба.			Срок на годност		
						MEGA CLEAR 8600 24 месеца/20°C		HARD 90-860 18 месеца/20°C