




КИТ С АЛУМИНИЕВИ ЧАСТИЦИ ALU

СВОЙСТВА		
<i>ALU – запълващ кит с примес от алуминиев прах, който увеличава устойчивостта на продукта към високи температури и осигурява отлична адхезия към различни по вид повърхности. Високата еластичност и ниската свиваемост позволяват кита да се използва при ремонт на големи дефекти.</i>		
ОСНОВИ		
Полиестерни ламинати	<i>обезмаслете, шкурене на сухо с P80 – P120, обезпрашете и обезмаслете отново като използвате антисил PLUS 780</i>	
Стомана	<i>обезмаслете, шкурене на сухо с P80 – P120, обезпрашете и обезмаслете отново</i>	
Галванизирани повърхности	<i>обезмаслете, матиране със скоч брайт (Scotch Brite), обезпрашете и обезмаслете отново</i>	
Алуминий	<i>обезмаслете, матиране със скоч брайт (Scotch Brite) и обезмаслете отново</i>	
Двуконпонентни акрилни грундове	<i>обезмаслете, шкурене на сухо P220 – P280, обезпрашете и обезмаслете отново</i>	
Стара боя	<i>обезмаслете, шкурене на сухо с P220 – P280, обезпрашете и обезмаслете отново</i>	
ВНИМАНИЕ!		
Да не се нанася директно върху реактивен грунд или едно компонентни акрилни и нитроцелулозни продукти.		
ПРОПОРЦИИ НА СМЕСВАНЕ		
	Кит Втвърдител	100 гр. 2 гр.
Време за нанасяне от момента на смесване с втвърдителя		
4÷6 мин. при 20°C		
Време за втвърдяване		
25÷35 мин. при температура 20°C Загряване до 60°C за период от 10 мин. ще намали времето за втвърдяване.		
Върху кит ALU може да се нанася		
Полиестерни китове, SPRAY(течен кит), акрилни грундове, епоксиден грунд.		

КИТ С АЛУМИНИЕВИ ЧАСТИЦИ ALU

НАЧИН НА РАБОТА		
Полиестерният кит да НЕ се нанася при температури под +10°C		
	Почистване и шлифване и на повърхността.	
	Обезмасляване с PLUS 780	
	Да се спазва пропорцията при смесване: - Кит ALU: 100 гр. - Втвърдител : 2 гр. Смесете компонентите до получаване на еднородна по цвят смес. Време за работа с готовата смес: 4 до 6 мин. при 20°C	
	Нанесете със шпакла слой с дебелина не повече от 5 мм.	
	Да се изчака от 25 до 35 минути (при 20°C)	
	Шлайфане :грубо	Шлайфане :фино
	P80 – P120	P120 – P240
ЦВЯТ		
Тъмно сив		
СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ		
Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.: Б/б) е 250 g/l ЛОС=90 g/l		
ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ		
Акрилен разребител THIN 850 или NC разребител.		
СЪХРАНЕНИЕ		
Да се съхранява в хладно и сухо помещение, далече от източници на запалване и топлина. Да не се излага продукта на директни слънчеви лъчи.		
СРОК НА ГОДНОСТ		
Кит ALU	24 месеца при 20°C	
Втвърдител	18 месеца при 20°C	
БЕЗОПАСНОСТ		
Виж Информационният лист за безопасност.		
БЕЛЕЖКА		
Продукта е само за професионална употреба. Опаковка: 0,250 кг. ; 0,750 кг.;1,8 кг.		