




УНИВЕРСАЛЕН КИТ UNI

СВОЙСТВА		
<p>Универсален Кит Uni – запълващ кит за нанасяне с шпакла. Относително твърдата и не много голяма еластичност не позволява обработка на много големи повърхности. Препоръчва се за машинно шлайфане. Отличен кит за малки ремонти. Има много добро сцепление с различни по вид основи с изключение на галванизирани повърхности.</p>		
ОСНОВИ		
Полиестерни ламинати	обезмаслете, шкурене на сухо с P80 – P120, обезпрашете и обезмаслете отново като използвате антисил PLUS 780	
Стомана	обезмаслете, шкурене на сухо с P80 – P120, обезпрашете и обезмаслете отново	
Алуминий	обезмаслете, матиране със скоч брайт (Scotch Brite), обезпрашете и обезмаслете отново,	
Двукомпонентни акрилни грундове	обезмаслете, шкурене на сухо с P220 – P280, обезпрашете и обезмаслете	
Стара боя	обезмаслете, шкурене на сухо с P220 – P280, обезпрашете и обезмаслете	
ВНИМАНИЕ!		
<p>Полиестерният кит да не се нанася директно върху реактивен грунд или едно компонентни акрилни и нитроцелулозни продукти.</p>		
ПРОПОРЦИИ НА СМЕСВАНЕ		
	Кит UNI Втвърдител	100 гр. 2 гр.
Време за нанасяне от момента на смесване с втвърдителя		
4÷6 мин. при 20°C		
Време за втвърдяване		
20÷30 мин. при температура 20°C Загриване до 60°C за период от 10 мин. ще намали времето за втвърдяване.		
Върху полиестерният кит може да се нанася		
Полиестерен кит FINISH, SPRAY(течен кит), акрилни грундове, епоксиден грунд.		

НАЧИН НА РАБОТА		
Полиестерният кит да НЕ се нанася при температури под +10°C		
	Шлайфане и почистване на повърхността.	
	Обезмасляване с PLUS 780	
	Да се спазва пропорцията при смесване: - Кит UNI : 100 гр. - Втвърдител : 2 гр. Смесете компонентите до получаване на еднородна по цвят смес. Време за работа с готовата смес: 4 до 6 мин. при 20°C	
	Нанесете със шпакла слой с дебелина не повече от 3 мм.	
	Да се изчака от 20 до 30 минути (при 20°C)	
	Шлайфане :грубо	Шлайфане: Fino
	P80 – P120	P120 – P240
ЦВЯТ		
Бежов		
СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ		
Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.: Б/б) е 250 g/l ЛОС=90 g/l		
ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ		
Акрилен разребител THIN850 или NC разребител.		
СЪХРАНЕНИЕ		
Да се съхранява в хладно и сухо помещение, далече от източници на запалване и топлина. Да не се излага продукта на директни слънчеви лъчи.		
СРОК НА ГОДНОСТ		
Кит UNI	24 месеца при 20°C	
Втвърдител	18 месеца при 20°C	
БЕЗОПАСНОСТ		
Виж Информационният лист за безопасност.		
БЕЛЕЖКА		
Продукта е само за професионална употреба. Опаковка: 0,250 кг. ; 0.500 кг.;0,750 кг. ; 1,0 кг.;2,0 кг.		